

漁業用カルジーフォーミング 漁業用カルジーロープ

KAL-G WIRE ROPE 亜鉛-アルミニウム合金めっきワイヤロープ

漁業用カルジーフォーミングは耐食性・耐衝撃性に優れ、特に耐食性ではJIS G 3525亜鉛めっきワイヤロープに比べめっき付着量が多く、特殊めっき技術による2～3倍の高耐食性を有する亜鉛-アルミニウム合金めっきワイヤロープです。

【実用例】 用途：ほたて桁曳き用

FC FM 6 x WS(26) AZ/O 14mm



約1年間使用



約1年間使用

カルジーフォーミング 当社品

亜鉛めっきワイヤロープ 他社品

塗油参考写真



B-S標準

ストランド製造時のみ塗油



少厚

ストランドの谷間が少し埋まる程度



B-M中厚


ストランドの谷間が半分埋まる程度



B-HH(ワープ仕様)

ストランド谷間が全部埋まる程度に塗油

J-WITEX規格




1+5+(5+5)+10

FC(サイザル・PP)
FM 6xWS(26)
6xP・WS(26)

公称径 mm	(参考) 外層 素線径 mm	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m	(参考) めっき付着量(最小値) g/m ²	
		普通より			KALG	参考(JIS丸線)
		めっき				
		A種	1670級			
10	0.75	59.9	61.5	0.433	120	50
12	0.90	86.3	88.6	0.623	130	70
12.5	0.94	93.6	96.2	0.676	130	70
14	1.05	117	121	0.848	150	80
16	1.20	153	158	1.11	165	80
18	1.35	194	199	1.40	165	90
19	1.43	216	222	1.56	165	100
20	1.50	240	246	1.73	180	100
22	1.65	290	298	2.09	180	110
24	1.80	345	354	2.49	180	110
25	1.88	374	385	2.70	180	110
26	1.95	405	416	2.92	205	110
28	2.10	470	482	3.39	205	110

外層素線径は同構成、同径の丸線の素線径を準用しています。
付着量は同構成、同径の丸線の素線径の付着量を準用しています。
単位質量はA種の値を準用しています。(1670級はA種と異なる場合があります。)

J-WITEX規格




1+6+(6+6)+12

FC(サイザル・PP)
FM 6xWS(31)
6xP・WS(31)

公称径 mm	(参考) 外層 素線径 mm	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m	(参考) めっき付着量(最小値) g/m ²	
		普通より			KALG	参考(JIS丸線)
		めっき				
		A種	1670級			
26	1.69	414	414	2.92	180	110
28	1.82	480	480	3.39	180	110
30	1.95	551	551	3.89	205	110
32	2.08	626	626	4.42	205	110
34	2.21	707	707	4.99	205	110
36	2.34	793	793	5.60	205	110

外層素線径は同構成、同径の丸線の素線径を準用しています。
付着量は同構成、同径の丸線の素線径の付着量を準用しています。
単位質量はA種の値を準用しています。(1670級はA種と異なる場合があります。)

J-WITEX規格



1+5+(5+5)+10

FC(サイザル・PP)

公称径 mm	(参考) 外層 素線径 mm	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m	(参考) めっき付着量(最小値) g/m ²	
		普通より			KALG	参考(JIS丸線)
		めっき				
		A種	1670級			
10	0.75	54.5	56.0	0.386	120	50
12	0.90	78.4	80.7	0.556	130	70
12.5	0.94	85.1	87.5	0.603	130	70
14	1.05	107	110	0.756	150	80
16	1.20	139	143	0.988	165	80

単位質量はJISの値を準用しています。(1670級はJISと異なる場合があります。)

ジェイ・ワイテックス 鋼索営業部

大阪支店 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3丁目4番10号 野村ビル8階
 東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目5番18号 京橋創生館11階
 名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目35番22号 メビウス名古屋ビル3階
 広島営業所 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル8階

TEL(06)6125-1861
 TEL(03)5159-5331
 TEL(052)569-2685
 TEL(082)224-2766



<http://www.j-witex.co.jp/>



ジェイ・ワイテックス株式会社