


IWRC 6 x P・WS (31)

構成 $7 \times 7 + 6 \times P \cdot WS [1 + 6 + (6 + 6) + 12]$

■TSK規格

ロープ 径 mm	最外層 素線径 mm	断面積 mm ²	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m
			普通より・ラングより		
			裸・めっき	裸	
			B 種	T 種	
10	0.65	53.5	77.4	83.8	0.465
12	0.79	77.0	111	121	0.669
14	0.92	105	152	164	0.911
16	1.05	137	198	215	1.19
18	1.17	173	251	271	1.51
20	1.30	214	309	335	1.86
22	1.43	259	374	406	2.25
22.4	1.45	268	388	420	2.33
24	1.56	308	446	483	2.68
25	1.63	334	484	524	2.91
26	1.68	362	523	566	3.14
28	1.83	419	607	657	3.64
30	1.94	482	696	754	4.18
31.5	2.06	531	768	831	4.61
32	2.08	548	792	858	4.76
33.5	2.17	600	868	940	5.22
34	2.20	618	894	969	5.37
35.5	2.30	674	975	1060	5.86
36	2.34	693	1000	1090	6.03
37.5	2.44	752	1090	1180	6.54
38	2.48	773	1120	1210	6.71
40	2.58	856	1240	1340	7.44
42.5	2.74	966	1400	1510	8.40
44	2.86	1040	1500	1620	9.00
45	2.95	1080	1570	1700	9.41
46	3.00	1130	1640	1770	9.84
47.5	3.07	1210	1750	1890	10.5
48	3.12	1230	1780	1930	10.7
50	3.25	1340	1930	—	11.6
52	3.40	1450	2090	—	12.6
53	3.45	1500	2170	—	13.1
54	3.50	1560	2260	—	13.6
56	3.65	1680	2430	—	14.6

- (注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。
 2. 最外層素線径は、同一構成の丸線ロープの素線径を参考値として準用しています。
 3. 表中の一印は、ご要望により製造いたします。



IWRC 6 × P・WS (31)

構成 $7 \times 7 + 6 \times P \cdot WS [1 + 6 + (6 + 6) + 12]$

■JIS

ロープ 径 mm	最外層 素線径 mm	断面積 mm ²	破断力 kN		(参考) 概算 単位質量 kg/m
			普通より・ラングより		
			裸・めっき		
			B 種		
20	1.30	214	289		1.88
22.4	1.45	268	362		2.36
25	1.63	334	451		2.94
28	1.83	419	566		3.69
30	1.94	482	650		4.23
31.5	2.06	531	717		4.67
33.5	2.17	600	810		5.28
35.5	2.30	674	910		5.93
37.5	2.44	752	1020		6.61
40	2.58	856	1160		7.52

(注) 1. 表中のロープの在庫及び納期につきましては、必ず事前にお問い合わせ下さい。
2. 最外層素線径は、同一構成の丸線ロープの素線径を参考値として準用しています。